

BARPIXYL 100 ANTICARCOMAS

Referencia

J6757

Descripción del producto

Tratamiento protector superficial para madera en base disolvente. Tanto para maderas nuevas como usadas, de exterior y en contacto con agua.



Características técnicas

Color UNE EN ISO 3668	Transparente.
Brillo (geometría 60°) UNE EN ISO 2813	Mate.
Peso Específico (Kg/L) UNE EN ISO 2811-1	0.772 ± 0.05 Kg/L
Viscosidad de suministro UNE EN ISO 2431	12 ± 2 Copa Ford 4 a 20°C.
Rendimiento Teórico	200 mL/ m ² mano, dependiendo del tipo de madera y de su estado.
Conservación y estabilidad en envase	Excelente hasta 1 año, en envase original sin abrir, a temperatura y humedad normales.
COVs UNE EN ISO 11890-1	720 g/L

Preparación de superficies:

Limpiar y secar. La superficie debe estar libre de cualquier pudrición en el momento del tratamiento.

Modo de empleo:

Uso profesional o personal especializado: Aplicar a inmersión prolongada, brocha, rodillo o pulverización con el producto sin diluir.

Uso público en general: Aplicar a brocha o rodillo.

El producto está listo para su uso y no debe diluirse. Agitar bien antes de usar.

Aplicar directamente sobre la madera y una vez seco, continuar el proceso de barnizado con lasur de la gama Barpidecor o con cualquiera de nuestros barnices de la línea de decoración, siguiendo las recomendaciones de uso de tales productos.

Cuando se aplique el producto, la humedad de la madera no debe exceder el 18% y la superficie de la madera debe estar limpia, seca y libre de deterioros en el momento del tratamiento.

Durante la aplicación y el secado, la temperatura debe estar por encima de 5°C y la humedad relativa debe ser inferior al 80%

Cubrir el suelo con una lámina de plástico durante su uso al aire libre.

No aplicar el producto en lugares en los que durante su aplicación pueda contaminarse agua que pueda llegar a zonas superficiales, por ejemplo, puentes sobre estanques, ríos, etc.

Secado / Polimerización

Secado al aire (20°C y 60% H.R.)

24 horas

Intervalo de repintado mínimo

24 horas

Resistencias fisico-químicas

Probetas de Ensayo

Madera

Espesor de Film Seco

No deja film

UNE-EN ISO 2808

Precauciones

Evitar su liberación al medio ambiente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Usar protección adecuada y evitar respirar vapores y nieblas del producto.

No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina.

No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.

Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación de producto.

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

Plazo de seguridad recomendado: 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijar el producto.

No podrá aplicarse en madera destinada a estar en contacto con alimentos y/o piensos.

La madera recién tratada ha de almacenarse tras el tratamiento, a cubierto o en una superficie dura e impermeable o de ambos modos, para evitar pérdidas directas al suelo o al agua.

Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local.

Generales

Envasado	0.375 L, 0.75 L y 2.5 L.
Almacenamiento	Guardar en lugar fresco. No almacenar los envases abiertos o empezados.

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usados.

Almacenar en el envase original, protegido de la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.

Almacenar en locales protegidos de las heladas.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 20-04-2016 Esta ficha anula todas las anteriores.